

Технология окраски фасада

Подготовка поверхности

Деревянная поверхность должна быть сухой и чистой. Прежнее лакокрасочное покрытие должно быть полностью удалено. Перед окрашиванием нужно обязательно отшлифовать деревянную поверхность абразивом с размером зерна 80-100. Шлифовка обеспечивает наилучшую адгезию масла с древесиной.

Технология нанесения масла для наружных работ ПНЗ (PNZ)

Непосредственно перед нанесением и в процессе обработки следует хорошо перемешивать содержимое емкости. Наносить масло необходимо кистью или валиком при температуре выше + 8 С и влажности древесины не больше 18%.

После нанесения масла – поверхность древесины НЕ РАСТИРАТЬ! Необходимо обрабатывать поверхность в два слоя. Первый слой высыхает за 12 часов (при температуре 20 °С и относительной влажности 50%), второй слой наносится после полного высыхания первого аналогичным образом. Влажная погода и низкая температура увеличивают время высыхания. Для обновления покрытия рекомендуется наносить новый слой масла на поверхность, подлежащую реставрации. Шлифовка при обновлении не требуется.

Расход: 1 л на 10 - 12 кв.м. в два слоя.

Инструмент: кисть из специальной смеси синтетической и натуральной щетины для декоративного покрытия древесины, короткошерстный войлочный валик.

Преимущества:

Масляное покрытие не растрескивается, не отшелушивается и не отслаивается в процессе эксплуатации. Масло образует полупрозрачное покрытие, оставляя структуру древесины видимой.

Срок службы покрытия:

Срок службы деревянной поверхности, покрытой фасадным цветным маслом PNZ, составляет 7 лет и более.