

Bona Amber

Лист технической информации

Bona Amber – однокомпонентная, водно-дисперсионная грунтовка на основе полиуретановой дисперсии, предназначенная специально для предварительного покрытия деревянной поверхности перед нанесением финишных слоёв лака «Bona». Придаёт деревянному полу окраску янтарной древесины, похожую на окраску традиционных лаковых покрытий на основе растворителей. Имеет оптимальную вязкость, хорошо наносится на древесину и даёт равномерное, заполняющее поры покрытие, а также минимизирует склеивание паркетных планок и досок по кромкам.

- Придаёт древесине ярко выраженный, янтарный оттенок
- Очень хорошо подходит для напольного отопления
- Имеет превосходные износостойкие качества
- Минимизирует склеивание по кромкам
- Благодаря низкой эмиссии, сертифицирован GreenGuard

Тех. данные

Тип:	1-компонентная полиуретановая дисперсия на водной основе
Сухой остаток:	Около 32%
Содержание ЛОС:	макс. 95 г/л
Разбавление:	При необходимости можно добавить «Bona Retarder» (4%) для более длительного открытого времени.
Время высыхания:	1-2 часа при 20°C и 60% относительной влажности
Инструмент для нанесения:	Валик Bona
Расход материала:	8-10 м ² /л (100-120 г/м ²) в один слой
Маркировка:	Не подлежит
Очистка рабочих инструментов:	Сразу после использования инструменты очищаются водой, затвердевшие остатки лака удаляются только ацетоном
Срок хранения:	Не менее 1 года с даты производства в закрытой заводской упаковке
Хранение и транспортировка:	Хранить не ниже +5°C, оберегать от мороза. Летом хранить в прохладной среде (не выше +25°C)
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Поставка расфасовок:	3 x 5 литров (44 коробки на палете)

Подготовка

Обрабатываемая поверхность деревянного напольного покрытия должна быть профессионально отшлифована до чистой древесины, а также должна быть сухой и чистой от пыли, масел, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки рекомендуется использовать машину Bona FlexiSand с насадкой Bona Quattro или Multi Disc и абразивами зернистостью 120.

Finishing



Bona[®]

Bona Amber

Лист технической информации

Обратите внимание, что перед применением, грунтовка «Bona Amber» должна иметь комнатную температуру. Оптимальные условия работы с материалом от +18 до +25°C и от 40 до 60% относительной влажности воздуха. Высокая температура и низкая влажность сокращают время высыхания материала, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания материала. Во время нанесения и высыхания материала, температура пола не должна быть ниже +15°C, а температура воздуха не ниже +18°C.

Рекомендация

- 1x Bona Amber
Матирование с абразивным падом Bona Sand Scad Pad
- 1x Bona Amber
Матирование с Bona Diamond Abrasives зерно 120
- 1-2x лак Bona

Примечание:

Не рекомендуется наносить более двух слоёв лака в день из-за повышенного риска чрезмерного увлажнения (набухания) древесины.

Применение

1. Перед использованием тщательно встряхните банку с материалом, а затем вставьте в горлышко прилагаемый фильтр. Равномерно нанесите материал при помощи валика Bona для водных лаков. Нанесите грунтовку плавными движениями поочерёдно, поперёк и в направлении волокон древесины, избегайте скопления материала. Следите за тем, чтобы граница нанесённого покрытия всегда оставалась влажной и избегайте образования лужиц и нахлёстов. После этого дайте поверхности хорошо высохнуть в течение 1-2 часов.
2. Произведите лёгкую промежуточную шлифовку абразивным падом Bona Sand Scad Pad и удалите пыль с поверхности. Нанесите второй слой грунтовки «Bona Amber» и дайте поверхности хорошо высохнуть в течение последующих 12 часов.
3. Произведите промежуточную шлифовку поверхности с помощью Diamond Abrasives зерном 120 или аналогичным материалом, удалите пыль с поверхности и нанесите финишный слой лака Bona, соблюдая указания листа технической информации к данному продукту.

Примечание:

Используйте «Bona Amber» всегда только в качестве грунтовочного слоя, а не финишного/завершающего покрытия.

Finishing



Bona[®]

Bona Amber

Лист технической информации

Finishing



Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами. С публикацией этих данных все предыдущие информации об этом продукте утрачивают свою силу.

Bona[®]